



Einsatzempfehlungen für Bauteile

	DLC	CrN	MOVIC	PPN
Abrasive Beanspruchung	++	++	-	+
Adhäsive Beanspruchung	++	+	++	++
Tribologische Beanspruchung	++	+	++	+
Korrosionsschutz	++	++	+	-

geeignet	+
sehr gut geeignet	++